

RECEPT ARBETSBLANDNING

Receptnr: 3034

© Per-Erik Persson Ver 1.0

KVALITET: C 25/30 32mm S4
FUKTKVOT: 4 %
VCT: 0,68
Lufthalt: 2 %
Ballastdensitet: 2,65 kg/liter
Teoretisk volym 999 liter

Grundrecept torra material					
0-4	8-16	16-32	Cement	Vatten	T-medel
757	320	747	290	195	1,7

BLANDNINGRECEPT

VOLYM	0-4	8-16	16-32	CEMENT	VATTEN	T-medel
0,5	394	554	928	1073	83	0,9
0,6	473	665	1113	1287	100	1,0
0,7	551	776	1299	1502	117	1,2
0,8	630	886	1484	1716	134	1,4
0,9	709	997	1670	1931	150	1,6
1,0	788	1108	1855	2145	167	1,7

Upprättat av:

121010

Receptet använt fr o m:

Receptet använt t o m: