

# RECEPT ARBETSBLANDNING

Receptnr: 4024

© Per-Erik Persson Ver 1.0

KVALITET: C 32/40 16mm S4  
FUKTKVOT: 4 %  
VCT: 0,54  
Lufthalt: 2 %  
Ballastdensitet: 2,65 kg/liter  
Teoretisk volym 999 liter

Grundrecept torra material					
0-4	8-16	16-32	Cement	Vatten	T-medel
726	1023		370	198	2,2

## BLANDNINGRECEPT

VOLYM	0-4	8-16	16-32	CEMENT	VATTEN	T-medel
0,5	377	889		1074	85	1,1
0,6	453	1067		1289	102	1,3
0,7	528	1245		1504	120	1,6
0,8	604	1423		1719	137	1,8
0,9	679	1600		1933	154	2,0
<b>1,0</b>	<b>755</b>	<b>1778</b>		<b>2148</b>	<b>171</b>	<b>2,2</b>

Upprättat av:

121010

Receptet använt fr o m:

Receptet använt t o m: